

**UNI-FILL WHITE**
**Código**

KFS.1104

**Convertidor**

**% En Peso: Básico/Convertidor**

**Descripción**

Masilla Universal Poliéster a espátula de medio pot life, estudiado para la reparación de grandes superficies. Lijado optimo.

**Recomendado**

Para utilizar como relleno para la reparación de la carrocería, carrocería industrial y pintados industriales (Acero, madera, plástico duro, fibra de vidrio, aluminio, lamina zincada)

**Peso Especifico Kg/Lt**

1,75

**VOC (g/Lt) producto listo al uso Dir. 2004/42/CE**

IIB(b)(250)250

**Brillo (°gloss)**
**T°C Aplicación**

5-35

**Pot-Life 20°C**

3-6 min.

**Código Color**



BIANCO

**Aplicación**

SPATOLA




Utilizar Regla de Mezcla


		10-25°C	25-35°C		En Vol.	En Peso	Vol. x Airles
	Producto	KFS.1104	KFS.1104			100	
	Catalizador	PEROX	PEROX			2-3	
	Catalizador						
	Diluyente						
	Viscosidad (sF 4 20°C)						

**UNI-FILL WHITE**
**Código**
**KFS.1104**



Tobera (mm)  
Presión (bar)  
N. de manos




Marchitamiento (min) a 20 ° C  
Fuera de polvo (min) a 20°C



Secado a 20°C (h)  
Secado a 60°C (h)  
Secado a IR Cortas (min x cm)



Micras secos por manos  
Micron secchi (min \ max)  
Rendimiento teórico (mq\lt) x 50


**Convencional**

A caída

Por Aspiración

HVLP

Airless


**Lijadura con Rotorbital**


Lijar en seco con P80 y despu,s afinar P120 y P240

**Pulimento**

**Sobrepintable con ..**


Tiempo Max para sobrepintar a 20°C  
Tiempo Min para sobrepintar a 20°C



Proteger del hielo



Guardar al fresco



Proteger de la humedad



Llevar indumentarias idoneas

The efficacy of our systems is based on practical experiecens and on continuous reserches of our laboratories. We propose products and operative systems which allow to do pieces of work in perfect correspondence with the most elevated quality standards on condition that the modalities of use qre being done carefully in accordance with professional knowledge and exigencies of use. To obtain the best final result we recommend to use IVAT products only for complete painting cycles.

On promiscuous cycles, with articles of other manufacturers, IVAT is not liable for any defects and/or anomalies.

I dati, le notizie ed i suggerimenti riportati sono esatti per quanto risulta dalle Ns. esperienze; tuttavia non ci assumiamo alcuna responsabilità sui risultati ottenuti, non essendo le condizioni di impiego sotto il Ns. controllo. Per un ottimo risultato finale si consiglia di utilizzare i prodotti IVAT solo per cicli di verniciatura completi.

Su cicli promiscui, con articolo di altri produttori, IVAT non risponde di eventuali difetti e/o anomalie.