

DOSIFICACION ADITIVOS E AUXILIARES

Codigo	Descripción	Dosificación%
FK9.0080	FLASH ADDITIVE	0,5-1
<p>Utilización Aditivo para sistemas bicomponentes (Aparejos, Esmaltes, Barnices) que permite de acelerar el secado y el endurecimiento del sistema a temperaturas medio bajas.</p>		

Codigo	Descripción	Dosificación%
TEX.0518	Pasta Texturante grana Gruesa	5-10
<p>Utilización Aditivo sin color texturante a base de microgranulas de PVC que permite de obtener un acabado con efecto texturado grueso (en relieve). Puede ser mezclada con todos los esmaltes mono y bicomponentes. IVAT .Aplicar con pistola con tobera 1,4 – 1,6 mm. El aspecto final del acabado depende de las condiciones de aplicación (más se va a difuminar y mas será evidente el efecto TEXTURADO).</p>		

Codigo	Descripción	Dosificación%
TEX.0599	Pasta Texturizante grana Fine	5-10
<p>Utilización sin color texturante a base de microgranulas de PVC que permite de obtener un acabado con efecto texturado fine (en relieve) Puede ser mezclada con todos los esmaltes mono y bicomponentes. IVAT .Aplicar con pistola con tobera 1,3 - 1,4 mm. El aspecto final del acabado depende de las condiciones de aplicación (más se va a difuminar y mas será evidente el efecto TEXTURADO).</p>		

Codigo	Descripción	Dosificación%
JK6.3130	UV Absorber	3-5
<p>Utilización Aditivo para aumentar la resistencia al amarillamiento del pintado causado por la exposición a los rayos del sol (UV).</p>		